

EMİR AKUSTİK SÜNGER SANAYİ A.Ş.

FİRMA
ÜRÜN
İLGİLİ

D26 145 FR

TARİH

Ürünümüzün fiziksel özellik standart değerleri aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

YOĞUNLUK (Kg/M ³)	SERTLİK %25 (Newton)	SERTLİK %40 (Newton)	SERTLİK %65 (Newton)	ELASTİKİYET (%)	DEFORMASYON (%)	YIRTILMA MUKAVEMETİ (Newton/cm)	KOPMA MUKAVEMETİ (Newton/mm ²)	KOPMA UZAMASI (%)	YANMAZLIK
DENSITY	HARDNESS			RESILIENCE	COMPRESSION SET	TEAR RESISTANCE	TENSILE STRENGTH	ELONGATION AT BREAK	FIRE RESISTANCE
ISO - 845	ISO - 2439	ISO - 2439	ISO - 2439	ASTM D 3574	ISO - 1856	ASTM D 3574	ISO - 1798	ISO - 1798	FMVSS 302
26 ± 2	120 ± %15	145 ± %15	250 ± %15	> 40	< 7,5	> 3,5	> 0,09	> 200	GEÇER

EMİR Sünger San A.Ş.